

Intonachino in pasta a base di Grassello di Calce, Canapulo finissimo e polvere di marmo

Calcecanapa® Intonachino - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

CALCECANAPA® INTONACHINO Intonachino è un prodotto in pasta formulato con grassello di calce invecchiato, polvere di marmo e canapulo finissimo.

Si utilizza come rasatura/finitura per interni di caratteristico colore nocciola chiaro/bianco avorio, con sfumature e cromatismi unici.

Se l'ultimo strato viene ripassato più volte con il ferro, si raggiungono effetti satinati di grande impatto decorativo.

CALCECANAPA® INTONACHINO può essere colorato in massa, aggiungendo i pigmenti naturali (terre e ossidi), forniti a parte su richiesta.

Le velature di **CALCECANAPA® INTONACHINO** regalano alle pareti tonalità ricche e mai piatte.

Calcecanapa® Intonachino – DESTINAZIONE D'USO

CALCECANAPA® INTONACHINO è una finitura nobile utilizzabile in qualsiasi condizione edilizia: nuove costruzioni, ristrutturazioni, risanamenti e restauri.

Calcecanapa® **INTONACHINO** consente di ottenere pregiati effetti lisci, sfumati e traslucidi, dai colori morbidi e vibranti. Grazie al canapulo e alla basicità del grassello di calce, contrasta la formazione e proliferazione di muffe e batteri. Il prodotto offre una lavorabilità eccellente che esalta la manualità dell'applicatore e il progetto architettonico.

Con Calcecanapa® **INTONACHINO** si realizzano superfici di elevato valore estetico, in ambientazioni quali sale, scale, bagni, soggiorni ecc. nel rispetto dei dettami della bioedilizia del restauro dell'edilizia storica.

CALCECANAPA® INTONACHINO è perfettamente compatibile con intonaci tradizionali ed è l'ideale completamento dei cicli **CALCECANAPA®**

Negli esterni deve essere utilizzato in associazione a un trattamento idrorepellente a base di sapone o prodotti silossanici.

Calcecanapa® Intonachino – COMPONENTI

Grassello di calce invecchiato (CL 90 UNI EN 459-1:2010), polvere di marmo, polvere di canapulo, olio essenziale di canapa, cellulosa.

Confezione: secchio da 8kg base neutra + sacchetto di 500g di canapulo fine

Calcecanapa® Intonachino - PREPARAZIONE SUPPORTO, MISCELAZIONE E

APPLICAZIONE

Preparazione del supporto

Prima della stesura bagnare il fondo con acqua nebulizzata.

Il supporto ideale è **CALCECANAPA® FINITURA** o un intonaco a base di calce per cui non ci sono particolari avvertenze.

Per le altre superfici, verificare con un test di prova la porosità e l'omogeneità dei supporti.

Miscelazione

Omogeneizzare la base neutra con trapano miscelatore.

Aggiungere il canapulo fine e mescolare bene fino a completo inglobamento dello stesso nella base neutra.

Lasciare riposare 5 minuti e mescolare nuovamente.

Applicazione

Applicare, con spatola inox, a rasare. Prima che essicchi completamente, rifinire la superficie con frattazzo in spugna, umido, eliminando eventuali imperfezioni o accumuli di materiale.

Per ottenere una superficie chiusa ma rustica, dopo almeno 12 ore, applicare un secondo strato, con spatola inox e, prima che essicchi completamente, rifinire la superficie con frattazzo in spugna, umido.

Per un effetto levigato, prima che essicchi completamente, ripassare più volte la superficie con spatola inox per stucchi.



Protezione

Completata la posa, la finitura può essere protetta con prodotto idrorepellente.

Calcecanapa® Intonachino - AVVERTENZE

- Applicare con temperature comprese tra +5°C e +30°C.
- Non usare su intonaci poco porosi cementizi o a base gesso, ne su pitture, additivati con cemento o resine, idrorepellenti, sintetiche.
- Tutte le finiture a grassello di calce vanno protette dall'acqua battente per almeno 48-72 ore dall'applicazione.
- Per aumentare la protezione e, quindi, la durata può essere applicato un idrorepellente traspirante non filmogeno.
- Il grado di copertura e l'eventuale colorazione, per effetto della carbonatazione del grassello non è valutabile durante o nell'immediatezza dell'applicazione, ma soltanto a superficie completamente asciutta.
- E' sempre consigliabile compiere preliminarmente campionature di prova, sia per verificare la compatibilità con i vari tipi di supporto, che per valutare effetto finale e resa.


Calcecanapa® Intonachino – CARATTERISTICHE

TIPO	Rivestimento termico-decorativo a base di grassello e canapulo 00. 100% naturale, 0 Voc.
CONFEZIONE	Secchio da 8kg + 0,5 kg canapulo 00
RESA TEORICA	0,8 – 1,0 Kg/m ² per mm, secondo il supporto
CONDUCIBILITÀ TERMICA UNI EN 1745	$\lambda=0,16$ W/mK
COEFF. DI DIFFUSIONE VAPORE ACQUEO	$\mu = 10-15$
MASSA VOLUMICA	1,45 kg/l
pH	12.5
RESIDUO SECCO	85%

Questi valori si riferiscono a prove di laboratorio e potrebbero risultare modificati dalle condizioni di messa in opera.